

公共防災安全交付金（雪寒） 除雪機械車庫建設工事
 WaterGuard（けい酸カリウム主成分のけい酸塩系表面含浸材） 0.2 l/m²1回塗布

【塗布前】 R2年5月9日 0.04

吸水時間	実測累積吸水量	1㎡当たりの累積吸水量
秒	mℓ	mℓ/m ²
0	0.00	0
15	0.10	20
30	0.25	50
45	0.32	64
60	0.42	84
120	0.64	127
180	0.76	151
240	0.82	163
300	0.88	175
360	0.92	183
420	0.96	191
480	1.00	199
540	1.04	207
600	1.06	211

【塗布後】 R2年8月4日 0.04

吸水時間	実測累積吸水量	1㎡当たりの累積吸水量
秒	mℓ	mℓ/m ²
0	0.00	0
15	0.01	2
30	0.02	4
45	0.05	10
60	0.05	10
120	0.05	10
180	0.05	10
240	0.05	10
300	0.05	10
360	0.05	10
420	0.05	10
480	0.05	10
540	0.05	10
600	0.05	10

